

فهرست

۷	پیشگفتار.....
۹	فصل ۱۰: مواد سرامیک بیس.....
۸۵	فصل ۱۶: مواد و پروسه‌های برش، grinding، فینیش و پالیش.....
۱۲۷	واژه‌یاب.....

به نام پروردگاری که ترجمه‌اش به تمام زبان‌های دنیا عشق است.

هر ترجمه‌ای، هر چقدر هم دقیق، نمی‌تواند حق مطلب نویسنده را ادا کند اما وقتی سخن از امتحان، آن هم مورد تخصصی در میان است اندک کاستی‌ها قابل اغماض است.

کتاب پیش رو حاوی ترجمه دو فصل از سیزدهمین ویرایش science of dental materials است. فصل دهم به صورت مفصل به بررسی خصوصیات مواد با بیس سرامیک پرداخته و فصل شانزدهم شامل پروسه‌های cutting, grinding, finishing و polishing است. ترجمه دقیق این اصطلاحات پس از خواندن فصل برای عزیزان روشن خواهد شد.

امید است این کتاب راه‌گشای همکاران عزیز چه در تحصیل علم و چه در موفقیت در آزمون باشد که این هدف دوستان من در تیم ترجمه بوده است.

خداوند پشت و پناهتان

دکتر طیبه السادات بقایی اردکانی

عضو هیئت علمی گروه ترمیمی و زیبایی دانشگاه علوم پزشکی یزد

مواد سرامیک بیس

مترجمین: دکتر زهرا شویدی و دکتر هاله داودی

Outline

روش های استحکام بخشی به رستوریشن های سرامیکی	خصوصیات عمومی مواد سرامیکی
اصول انتخاب سرامیک های دندانانی	تاریخچه سرامیک های دندانانی
IdentCeram Certificates برای شناسایی محصولات سرامیکی	سیستم های فلز-سرامیک
	سیستم های سرامیک-سرامیک یا تمام سرامیک
	پروسه CAD/CAM سرامیک ها

اصطلاحات کلیدی

سرامیک، CAD-CAM: سرامیکی که برای تولید کل یا قسمتی از پروتز سرامیکی با استفاده از طراحی به کمک کامپیوتر، ساخت به کمک کامپیوتر^۱، تنظیم شده است.

سرامیک، castable: گلاس یا سایر سرامیک هایی که به طور ویژه برای ریختگی در refractory mold، به عنوان کوپینگ یا فریم ورک برای یک پروتز سرامیکی، ساخته شده اند.

کور سرامیکی: مواد سرامیک دندانانی کریستالی اپک یا نیمه ترانسلوسنت که استحکام، چقرمگی و سفتی کافی را برای حمایت از لایه های ونیر سرامیک، فراهم می کند.

سرامیک، دندانانی (Ceramic, dental): ترکیب غیرآلی با خواص غیرفلزی، معمولاً شامل اکسیژن و یک یا چند عنصر فلزی (یا نیمه فلزی) و/یا غیرفلزی مانند آلومینیوم، کلسیم، لیتیوم، منیزیم، پتاسیم،

1. computer-aided design, computer-aided manufacturing

سیلیکون، سدیم، قلع، تیتانیوم و زیرکونیوم. فریت‌های سرامیکی که به صورت پودر برای ونیر (layering) سرامیک‌ها ارائه می‌شوند، معمولاً از مخلوطی از گلاس و ذرات کریستالی تشکیل شده‌اند.

سرامیک، گلیر: پودر سرامیکی با فرمول خاص که وقتی با مایع مخلوط و روی سطح سرامیکی اعمال و برای مدت زمان کافی تا دمای مناسب گرم شود، یک لایه صاف و glassy روی سطح سرامیک دندان ایجاد می‌کند.

سرامیک، hot-pressed (pressable ceramic): سرامیکی که می‌تواند تا دمایی که جریان می‌یابد، گرم شود و تحت فشار ایزواستاتیک قرار گیرد، تا یک حفره در رفرکتوری مولد را پر کند.

سرامیک، (stain): مخلوطی از یک یا چند اکسید فلزی پیگمانته و گلاس با دمای ذوب پایین که می‌تواند shade رستوریشن سرامیکی را تغییر دهد. این مخلوط در یک محیط آبی پخش می‌شود، روی سطح پرسن یا سایر سرامیک‌های دندان اعمال شده و تا دمای vitrification، برای مدت زمان مشخصی حرارت می‌بیند.

گلاس سرامیک: سرامیک متشکل از حداقل یک فاز گلاس و حداقل یک فاز کریستالی، که با کریستالیزاسیون کنترل شده‌ی گلاس تولید می‌شود.

Glass-infiltrated core ceramic: یک کور سرامیکی نیمه سینتر شده با ساختاری متخلخل که توسط جریان مویرگی یک گلاس مذاب، متراکم می‌شود.

Green state: اصطلاحی است که به شرایط as-pressed یا حداقل سینتر شده قبل از سینترینگ نهایی اشاره دارد.

پروتز متال سرامیک: روکش پارسیل، روکش کامل، یا پروتز پارسیل ثابت ساخته شده با یک فریم فلزی که پرسن، برای بهبود زیبایی، از طریق یک لایه اکسید فلزی حدواسط به آن باند شده است. از اصطلاحات (PFM)، porcelain fused to metal (PBM)، porcelain bonded to metal (PTM) و porcelain to metal (ceramometal) نیز برای توصیف این پروتزها استفاده می‌شود، اما metal-ceramic (MC) اصطلاحی است که در سطح بین‌المللی پذیرفته شده است.

پرسن: یک ماده سرامیکی نسبتاً متراکم و سفید که از سینترینگ مخلوطی از فلدسپار، کائولن، کوارتز و سایر مواد تولید می‌شود که موکداً به مواد حاوی کائولن اشاره دارد.

پرسن، فلدسپاتیک: سرامیک متشکل از یک فاز ماتریکس گلاس و یک یا چند فاز کریستالی مانند لوسایت ($KAlSi_2O_6$)، سانیدین ($KAlSi_3O_8$) و آپاتیت [$Ca_5(PO_4)_3(F, Cl, OH)$]. بیشتر پرسن‌های دندان تجارتی که برای رستوریشن‌های فلز-سرامیک طراحی شده‌اند، گلاس فلدسپاتیک نیمه کریستالیزه هستند که از کریستال‌های لوسایت تترائگونال ($K_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 4SiO_2$) در یک ماتریکس با فاز گلاس تشکیل شده‌اند.

سینترینگ: فرآیند گرم کردن ذرات نزدیک به هم، زیر نقطه‌ی ذوب جزء اصلی را گویند که به دلیل اتصال، انتشار (diffusion) و جریان (flow)، موجب تراکم و تقویت ساختار می‌شود.

Spinel یا Spinelle: ماده معدنی کریستالی متشکل از اکسیدهای مخلوط مانند $MgO \cdot Al_2O_3$.


سازگاری حرارتی^۱: شرایط استرس کششی کم گذرا و باقی مانده در سرامیک در مجاورت یک کور فلزی یا سرامیکی که با اختلاف کمی در ضریب انقباض حرارتی بین ماده‌ی کور و ونیرسرامیک همراه است.

Transformation toughening: یک مکانیسم استحکام بخشی به سرامیک، که از طریق تغییر شکل ساختار کریستالی رخ می‌دهد. برای مثال، در زیر کونیای تثبیت شده با ایتريوم تبدیل تتراگونال (t) به مونوکلینیک (m) که با استرس فعال می‌شود، باعث انبساط حجمی جزئی در نوک ترک می‌شود، که از انتشار ترک جلوگیری می‌کند و استرس لازم برای ادامه انتشار ترک و شکستن پروتز را افزایش می‌دهد.

CRITICAL QUESTION

کدام ویژگی، مقاومت در برابر شکستگی سرامیک‌های دندانی را بهتر توصیف می‌کند؟

سرامیک‌های دندانی شامل سیلیکات گلاس، پرسلن، گلاس سرامیک یا مواد جامد بسیار کریستالی^۱ می‌باشد. آنها ساختارهای غیرفلزی و معدنی‌اند که عمدتاً حاوی ترکیبات اکسیژن با یک یا چند عنصر فلزی یا نیمه فلزی (آلومینیوم، بور، کلسیم، سربیم، لیتیم، منیزیم، فسفر، پتاسیم، سیلیکون، سدیم، تیتانیوم و زیرکونیوم) می‌باشند. بسیاری از سرامیک‌های دندانی، حاوی یک فاز کریستالی و یک فاز ماتریکس گلاس سیلیکات هستند. گلاس سیلیکات با گلاس غیرسیلیکات تفاوت دارد و در آن سیلیکون، کاتیون دو ظرفیتی مرکزی است که به چهار آنیون نسبتاً بزرگ اکسیژن متصل می‌باشد، و به صورت تصادفی به تتراهدرای^۲ دیگری متصل می‌شود تا زنجیره‌های پلیمری $(SiO_2)_n$ را تشکیل دهند. ساختار آنها با زنجیره‌هایی از $(SiO_4)^{-}$ تتراهدرا مشخص می‌شود که در آن کاتیون‌های Si^{4+} در مرکز هر تتراهدرا، با آنیون‌های O^- در هر چهار گوشه، قرار گرفته‌اند (شکل ۱-۱۰).



• شکل ۱-۱۰ ساختار آمورف پتاسیم سیلیکات گلاس

ساختار حاصل، فشرده نشده است و هردو پیوند کووالانسی و یونی را نشان می‌دهد. تتراهدراهای SiO_4 با اشتراک گوشه‌هایشان (corners) به هم متصل می‌شوند و نه اضلاع یا سطوح‌شان. آنها به صورت

1. highly crystalline solids
2. tetrahedra

زنجیره‌های به هم پیوسته‌ای از تتراهدرا مرتب شده اند که هر کدام شامل دو اتم اکسیژن برای هر اتم سیلیکون می‌باشد. در صنعت، اصطلاح پرس‌لن به طور کلی به سرامیک‌های تولید شده با مقدار قابل توجهی کائولینیت^۱ $[Al_2Si_2O_5(OH)_4]$ یا $Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot 2H_2O$ نسبت داده می‌شود. کائولینیت شکلی از کائولن است که نوعی خاک رس می‌باشد. هیچ یک از پرس‌لن‌های امروزی با نقطه ذوب پایین یا بسیار پایین حاوی هیچ محصول رسی مانند کائولینیت نیست.

خواص عمومی مواد سرامیکی

خواص سرامیک‌ها با کنترل دقیق انواع و مقادیر اجزای مورد استفاده در تولید آنها، برای کاربردهای دندانپزشکی اختصاصی می‌شود. سرامیک‌ها خواص شیمیایی، مکانیکی، فیزیکی و حرارتی‌ای دارند که آنها را از فلزات، رزین‌های آکریلی و رزین کامپوزیت‌ها متمایز می‌کند. بیشتر سرامیک‌ها با زیست سازگاری، پتانسیل زیبایی، ماهیت رفرکتوری، سختی بالا، چقرمگی شکست (fracture toughness) کم تا متوسط، مقاومت عالی در برابر سایش، استعداد به شکست ناشی از کشش، و خنثی بودن شیمیایی مشخص می‌شوند.

خواص شیمیایی


خنثی بودن شیمیایی یک ویژگی مهم است؛ زیرا این اطمینان را ایجاد می‌کند که سطح رستوریشن‌های دندانی که از نظر شیمیایی پایدارند، عناصر بالقوه مضر آزاد نمی‌کند و خطر خشونت سطحی که موجب افزایش سایندگی، یا افزایش حساسیت به چسبندگی باکتری در طول زمان می‌شود را کاهش می‌دهد. همچنین، خنثی بودن شیمیایی، موجب مقاومت به خوردگی بیشتر سرامیک‌ها نسبت به پلاستیک‌ها می‌شود. سرامیک‌ها با اکثر مایعات، گازها، قلیاها و اسیدهای ضعیف به راحتی واکنش نمی‌دهند. همچنین در دوره‌های زمانی طولانی نسبتاً پایدار می‌مانند، اگرچه نشان داده شده است که در محیط‌های دهانی شبیه‌سازی شده دچار خوردگی می‌شوند. اسیدولیت فسفات فلوراید (APF)، که یکی از رایج‌ترین ژل‌های فلورایدی است که برای کنترل پوسیدگی استفاده می‌شود، گلاس را با شستشوی انتخابی یون‌های سدیم اچ کرده و در نتیجه شبکه سیلیکا را مختل می‌کند. هنگامی که پرس‌لن فلدسپاتیک گلیز شده در معرض $\% 1/23$ APF یا استانوس فلوراید $\% 8$ قرار می‌گیرد، در عرض ۴ دقیقه خشونت سطحی ایجاد می‌شود. همانطور که در شکل ۲-۱۰ نشان داده شده است، ۳۰ دقیقه قرارگیری در معرض ژل $\% 1/23$ APF، منجر به حمله انتخابی به فاز گلاس (مناطق با ذرات رسوب سفید) یک پرس‌لن شده است. اما استفاده از ژل خنثی، مانند استانوس فلوراید $\% 4/0$ و فلوراید سدیم $\% 2$ تأثیر قابل توجهی بر روی سطح سرامیکی ندارد. دندانپزشکان باید از اثرات بالینی طولانی مدت فلوراید، بر رستوریشن‌های سرامیکی و کامپوزیتی آگاه باشند و در صورت وجود کامپوزیت و سرامیک، از استفاده از ژل‌های APF خودداری کنند. ژل‌های APF نباید روی سطوح پرس‌لن گلیز شده استفاده شوند. در صورت نیاز به استفاده از چنین ژلی، سطح این ترمیم‌ها باید با وازلین، کره کاکائو یا موم محافظت شود.

CRITICAL QUESTION

اگر استحکام کششی خاصیت قابل اعتمادی برای سرامیک‌های دندانی نیست، کدام ویژگی معیار بهتری برای مقاومت در برابر شکست ماده است؟

خواص مکانیکی

سرامیک‌ها استحکام و چقرمگی شکست را در سطح خوب تا عالی نشان می‌دهند. دی‌اکسید زیر کونیوم یکی از مستحکم‌ترین و سخت‌ترین سرامیک‌ها است و استحکام خمشی مشابه فولاد دارد، اما چقرمگی شکست این ماده بسیار کم‌تر از فولاد است. اگر چه سرامیک‌ها مستحکم و در برابر گرما مقاوم هستند، اما این مواد شکننده بوده و ممکن است هنگامی که بیش از حد خم شده و یا به سرعت گرم و سرد می‌شوند، بدون هیچ هشدار دچار شکست شوند. (به عنوان مثال، تحت شرایط شوک حرارتی).



• شکل ۲-۱۰ سطح پرسنل فادسپاتیک جینجیوال (بادی) بعد از ۳۰ دقیقه اکسپوزر به اسیدولیت فسفات فلوراید ۱۰٪/۲۳

مقاومت در برابر شکست کششی

مستعد شکست کششی بودن یک ایراد است، به ویژه وقتی که نقایص و استرس کششی، هر دو در یک ناحیه از پروتز سرامیکی وجود دارند. استحکام، ویژگی ذاتی سرامیک‌ها نیست؛ زیرا این ویژگی با اندازه‌ی نمونه، طول نمونه، شکل نمونه، میزان بارگذاری نیرو، روش‌های آماده‌سازی سطح و محیط تغییر می‌کند. به عنوان مثال، استحکام سرامیک‌های سیلیکا بیس با کاهش ضخامت نمونه، افزایش سرعت اعمال استرس و سطح صاف‌تر، افزایش می‌یابد. چنین تغییرپذیری نشان می‌دهد که استحکام لزوماً یک ویژگی حجمی نیست؛ زیرا شرایط سطحی می‌تواند به طور قابل توجهی میانگین استحکام و طیف مقادیر آزمایشگاهی را تغییر دهد، همانطور که توسط Weibull modulus و ضریب تغییرات نشان داده شد (فصل